

Chester Metal Slide

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Chester Metal Slide – это двухкомпонентный тиксотропный металло-эпоксидный состав с хорошими свойствами скольжения. Материал содержит модифицированные эпоксидные смолы, волокнистые наполнители и сульфид молибдена. Предназначен для восстановления, дополнения металлических поверхностей и их соединения. Затвердевает при комнатной температуре.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВТУЛОК И ВКЛАДЫШЕЙ
- РЕМОНТ ПОРШНЕЙ И ЦИЛИНДРОВ ГИДРОДВИГАТЕЛЕЙ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ В КОНТАКТЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ (О-РИНГАМИ)
- РЕМОНТ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКОЛЬЖЕНИЯ

Технические параметры

Плотность	----	----	1,5 г/см³	
Пропорции приготовления (соотношение по объему)	----	----	2 : 1	
Пропорции приготовления (соотношение по весу)	----	----	2 : 1	
Цвет	темносерый			
Предел прочности на сдвиг (нержавеющая сталь)	ASTM 1002	ISO 4587	24,3 МПа	3525 пси
Предел прочности на сдвиг (обычная сталь)	ASTM 1002	ISO 4587	23,6 МПа	3420 пси
Предел прочности на сдвиг (алюминий)	ASTM 1002	ISO 4587	13,2 МПа	1950 пси
Предел прочности на сдвиг (латунь)	ASTM 1002	ISO 4587	12,6 МПа	1830 пси
Термостойкость в условиях влажности	----	----	100⁰С	
Термостойкость в сухих условиях	----	----	200⁰С	
Минимальная рабочая температура	----	----	-50⁰С	
Температура прогиба без доупрочнения после доупрочнения	ASTM D648	----	63⁰С 102⁰С	
Температура прогиба без доупрочнения после доупрочнения	----	DIN 53462	60⁰С 92⁰С	
Жизнестойкость после приготовления при 20 ⁰ С	----	----	30 мин.	
Твердость	ASTM D2240	ISO R868	по Шору 88 по шкале D	
Прочность при сжатии	ASTM D695	ISO 604	146 МПа	21175 пси
Коэффициент теплопроводности	----	----	0.3 Вт/(м·К)	
Прочность на изгиб	----	ISO 178	90 МПа	13050 пси
Ударная вязкость	----	ISO 179	5.8 кДж/м²	

Chester Metal Slide

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия при нанесении.

Не использовать продукт при температуре ниже 4°C или относительной влажности воздуха свыше 90%, а также при условиях возникновения капельной конденсации влаги на ремонтируемой поверхности.

Подготовка поверхности

Поверхность предназначенной для ремонта части обезжирить химическим способом или при помощи газовой горелки и очистить механическим путем – дробеочисткой, пескоструйной очисткой или с использованием угловых шлифовальных машин, шлифовальных головок, шкурки и т.п. Всегда необходимо стараться тщательно удалить все загрязнения и придать поверхности как можно большую шероховатость. Подготовленную соответствующим образом поверхность еще раз обезжирить, например, при помощи препарата Chester Fast Cleaner F-7 или Ultra Fast Degreaser F-6.

Приготовление и нанесение состава.

Для изъятия основы и реактора лучше всего использовать две разные лопатки. Оба компонента перемешать на ровной и гладкой поверхности или в фирменных упаковках до получения однородного цвета. Необходимо стараться наносить смесь непосредственно после ее приготовления, поскольку реакция затвердевания начинается сразу же и любая задержка ухудшает адгезию. Необходимый для нанесения слой рекомендуется наносить в один прием, тщательно втирая его в основание. При возникновении необходимости нанесения второго слоя, первый не должен быть полностью застывшим – в противном случае ему необходимо придать шероховатость. При устранении трещин рекомендуется дополнительно укрепить состав стекловолоконной или стальной сеткой.

Термостабилизация

Подогрев при температуре 80-100°C в течение не менее 2 часов, после предварительного затвердевания, значительно повышает величины параметров прочности. Оптимальная стабилизация составляет 7 дней при темп. 20°C, с последующим подогревом при 100°C в течение 24 часов.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ

Температура воздуха [°C]	Время нанесения [мин.]	Время механической обработки [ч.]
5	50	24
10	40	14
20	30	6
30	15	5

Необходимо помнить о том, что на скорость реакции, кроме температуры воздуха, значительно отражается также количество расходуемого материала (чем больше масса приготовленного материала, тем быстрее протекает реакция), а также толщина наносимого слоя. Приведенное выше время относится к 0.25 кг состава.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Если не указано иначе, исследования проводились при температуре 20°C. Образцы затвердевали в течение 7 дней при температуре 20°C.

- 1 – Постоянный контакт
- 2 – Временный контакт
- 3 – Не рекомендуется

Рабочее тело	Химическая стойкость
Бензин	1
Газойль	1
Охлаждающая жидкость	1
Моторное масло	1
Керосин	1
Азотная кислота 10%	1
Азотистая кислота 10%	1
Уксусная кислота 5%	2
Амины	1
Соляная кислота 10%	1
Аммиак 20%	1
Вода 100°C	1
Морская вода	1
Озон (сухой)	1
Хлор	1
Ацетон	3
Хлористый метилен	3

Полная таблица химической стойкости размещена на веб-сайте

<http://www.chester.com.pl/POL/multimedia/2/51/>

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение

Данный продукт должен храниться в заводской упаковке, при температуре от +0°C до +30°C.