

## Chester Surface Protector B

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Chester Surface Protector B представляет собой двухкомпонентный тиксотропный эпоксидно-керамический материал. Содержащий модифицированные эпоксидные смолы и износостойкие корундовые шарики белого цвета. Предназначен для защиты, ремонта и модификации поверхностей особенно подвергнутых на сильный абразивный износ и эрозию. Высокая устойчивость к сжатию. Высокая химическая устойчивость. Полимеризация происходит при комнатной температуре.

### ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ЗАЩИТА НАСОСОВ
- ЗАЩИТА ЦИКЛОННЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
- ЗАЩИТА ТРУБНЫХ ОТВОДОВ
- ЗАЩИТА МЕШАЛОК
- ЗАЩИТА ШНЕКОВЫХ КОНВЕЕРОВ
- ЗАЩИТА ЗАГРУЗОЧНЫХ ВОРОНОК
- ЗАЩИТА ЦЕНТРИФУГ
- ЗАЩИТА САМООПРОКИДЫВАЮЩИХСЯ КОНТЕЙНЕРОВ

### Технические параметры

Плотность	----	----	<b>2,25± 0,05 г/см³</b>
Пропорции приготовления (соотношение по объему)	----	----	<b>4 : 1</b>
Пропорции приготовления (соотношение по весу)	----	----	<b>5 : 1</b>
Цвет	----	----	<b>Светло-серый</b>
Предел прочности на сдвиг (нержавеющая сталь)	ASTM 1002	ISO 4587	<b>22,5 МПа</b>
Предел прочности на сдвиг (обычная сталь)	ASTM 1002	ISO 4587	<b>22,0 МПа</b>
Предел прочности на сдвиг (алюминий)	ASTM 1002	ISO 4587	<b>12,5 МПа</b>
Предел прочности на сдвиг (латунь)	ASTM 1002	ISO 4587	<b>11,0 МПа</b>
Термостойкость в условиях влажности	----	----	<b>80°C</b>
Термостойкость в сухих условиях	----	----	<b>120°C</b>
Минимальная рабочая температура	----	----	<b>-50°C</b>
Жизнестойкость после приготовления при 20°C	----	----	<b>40 мин.</b>
Твердость	ASTM D2240	ISO R868	<b>93°Sh D</b>

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Условия при нанесении.

Не использовать продукт при температуре ниже 10°C или относительной влажности воздуха выше 90%, а также при условиях возникновения капельной конденсации влаги на ремонтируемой поверхности.

#### Подготовка металлических поверхностей

С поверхности, которую необходимо закрепить, удалить всевозможные загрязнения, смазки, масла, продукты коррозии, старые лакокрасочные покрытия и т.п. Для предварительной очистки

рекомендуется использовать моющие средства Chester. Элементы, которые ранее работали с маслом, необходимо очистить с помощью термофена либо газовой горелки. Подготовленную таким образом поверхность необходимо сделать шероховатой, если возможна струйно-абразивная обработка (дробеочистка, пескоструйная) или с помощью шлифовальных машин, угловых шлифовальных кругов, наждачной бумаги и т.д. И затем, если это необходимо, обезжирить с помощью Fast Cleaner F-7 или Ultra Fast Degreaser F-6. Всегда необходимо стараться тщательно удалить все загрязнения и придать поверхности как можно большую шероховатость.

## Chester Surface Protector B

### Приготовление и нанесение состава.

Для изъятия основы и реактора лучше всего использовать две разные лопатки. Оба компонента тщательно мешать на плоской поверхности или в фирменных упаковках до получения однородного цвета. Необходимо стараться наносить смесь непосредственно после ее приготовления, поскольку реакция затвердевания начинается сразу же и любая задержка ухудшает адгезию. Рекомендуется наносить слой толщиной минимум 2,5 мм.

### Расход материала.

Из 1кг материала получается 0,18 м<sup>2</sup> покрытия толщиной 2,5 мм, то есть для 1м<sup>2</sup> покрытия толщиной 2,5 мм требуется 5,63 кг материала. Вышеуказанные расчеты проведены теоретически. На практике, в связи с разной шероховатостью поверхности, её неровностями, питтингами, а также разной толщиной слоя при нанесении, реальный расход может отличаться в границах +- 15%.

### Термостабилизация.

Прогрев в температуре 80-100°C в течение не менее 2 часов, после предварительного отверждения, значительно повышает величины параметров прочности. Оптимальная стабилизация составляет 7 дней при темп. 20°C, с последующим подогревом при температуре 100°C в течение 2ч.

### ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ.

Температура воздуха [°C]	Время для нанесения [мин.]
10	60
20	40
30	25

Необходимо помнить о том, что на скорость реакции, кроме температуры воздуха, значительно влияет также количество расходуемого материала (чем больше масса приготовленного материала, тем быстрее протекает реакция), а также толщина наносимого слоя. Приведенное выше время относится к 0.10 кг состава.

### ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Испытания проводились при температуре 20°C. Образцы отверждались в течение 7 дней при температуре 20°C

- 1 – Постоянный контакт
- 2 – Временный контакт
- 3 – Не рекомендуется

Рабочее тело	Химическая стойкость
Бензин	1
Газойль	1
Охлаждающая жидкость	1
Моторное масло	1
Керосин	1
Азотная кислота 10%	2
Фосфорная кислота 10 %	2
Уксусная кислота 5%	2
Амины	2
Соляная кислота	1
Аммиак 20 %	1
Вода 80°C	1
Морская вода	1
Гидроксид натрия 40 %	1
Ацетон	3
Дихлорметан	3

### ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Хранение

Данный продукт должен храниться в заводской упаковке, при температуре от +0°C до +40°C.